

QUALITÄTSSORTIERUNG VON EICHENSCHNITTHOLZ (NACH DEM AUSSEHEN)

Vorwort

Nachdem diese Qualitätssortierung von den Mitgliedsländern der Europäischen Organisation der Sägewerke akzeptiert und vom Europäischen Normungskomitee "CEN TC 175 /WG 2 angenommen wurde, wurde sie als europäische Vornorm zur öffentlichen Umfrage vorgelegt, um danach als Europäische Norm veröffentlicht zu werden.

Diese Qualitätssortierung legt die Qualitäten nach dem Aussehen von Schnittholz fest und bestimmt die Bezeichnung und die Definitionen der verschiedenen Sortierungen von Eichenschnittholz (frisch gesägt und egalisiert).

Sie ist anwendbar auf folgende Eichenprodukte:

- Blockware und Bohlen
- Besäumtes Schnittholz mit Stärke kleiner/gleich 27 mm
- Kantholz mit Querschnitt 100 x 100 bis 250 x 250 mm

Andere Eichen-Schnittholzprodukte können vertraglich vereinbart werden, unter zur Hilfenahme der Klassenkriterien dieser Norm.

Für zusätzliche Informationen, insbesondere über die Definition der in dieser Norm verwendeten Begriffen, wird auf den Guide Pratique d'Emploi des Sciages de Chêne et de Hêtre, herausgegeben von der APECF, verwiesen.

Die festgelegte Klassenbezeichnung besteht aus 3 Zeichen (Buchstaben oder Zahlen), und bei Bedarf 2 zusätzliche Buchstaben:

Das 1. Zeichen steht für den ersten Buchstaben des lateinischen Namens:

Q - (Quercus: Eiche)

Das 2. Zeichen steht für die Art des Produktes:

B - für Blockware
F - für Friesen und besäumtes Schnittholz
P - für Kantholz

Das 3. Zeichen steht für die Qualitätsklasse:

A bezeichnet eine außergewöhnliche oder besonders gute Qualität
1 - 2 - 3 - bezeichnen die nachfolgenden schlechter werden Qualitäten

Der Zusatz **a** oder **b** ermöglicht den Unterschied zwischen der Klasse 1 und der Klasse 1bis

Schließlich ist der Buchstabe **X** am Ende der Bezeichnung ein Hinweis auf das Vorhandensein von Splintholz auf einer Seite der Friesen oder des besäumten Schnittholzes.

FOLGENDE KLASSEN WURDEN GENORMT:

B lockware	4 Klassen	Q-B A	Q-B 1	Q-B 2	Q-B 3	
B esäumtes Schnittholz	5 Klassen oder	Q-F A Q-F AX	Q-F 1a Q-F 1aX Q-F 1aXX*	Q-F 1b Q-F 1bX Q-F 1bXX*	Q-F 2 Q-F 2X Q-F 2XX*	Q-F 3 Q-F 3X Q-F 3XX*
K antholz	3 Klassen	Q-P A	Q-P 1	Q-P 2		

* Diese Klassen mit "durchgehendem Splintholz" wurden im europäischen Normentwurf nicht festgehalten.



LE BOIS AVANCE.