

REGELN ZUR KLASSENBESTIMMUNG

1) Qualitätsbestimmung der Blockware oder der Bohlen

Blockware: Die gesamte Blockware wird qualitativ beurteilt.

Einzelne Bohlen: Jede Bohle wird qualitativ beurteilt.

Das Vorhandensein von Merkmalen, die in der jeweilige Klasse nicht zulässig sind, führt zu Volumenminderungen gemäß den Bestimmungen der entsprechenden Klasse.

2) Qualitätsbestimmung eines Stückes (Friesen oder besäumtes Schnittholz)

Die Qualität jedes gesägten Stückes wird nach dem Aussehen der Breitseiten und gegebenenfalls der Schmalseiten beurteilt, unter Berücksichtigung des Vorhandenseins, der Bedeutung, der Lage und der Verteilung der Strukturbesonderheiten, Einschnittmerkmale und Mängel, die sie aufweisen können.

Falls ein einziges dieser Merkmale den Kriterien nicht entspricht, wird das Stück entsprechend niedriger eingestuft.

Maßabweichungen (unregelmäßige Stärken und Breiten) werden bei der Sortierung nach dem Aussehen nicht berücksichtigt.

3) Qualitätsbestimmung eines Loses besäumten Schnittholzes

Die Stücke müssen den Qualitätsmerkmalen der Klasse, der sie zugeordnet wurden, entsprechen.

MEßVORSCHRIFTEN FÜR QUALITÄTSMERMALE

- Äste werden nach dem kleinsten Durchmesser gemessen.

Äste mit einem Durchmesser < 5 mm, die in der Klasse A ausgeschlossen sind, werden bei der Messung nicht berücksichtigt.

Eine Ansammlung von gleichartigen Ästen kann für die Klassenbestimmung als ein Ast betrachtet werden, dessen Größe die Summe der Astgrößen dieser Ansammlung entspricht.

Astneste werden als ein Ast betrachtet, dessen Größe dem Durchmesser des Nestes entspricht.

- Risse werden nach der Länge beurteilt.
- Ringschäle wird mit Schnur gemessen, wenn sie kleiner als ein Halbkreis ist. Wenn sie auf der Breitseite sichtbar ist, werden Durchmesser und Länge gemessen.
- Oberflächenrisse werden nach der gerissenen Fläche beurteilt.
- Rindeneinwuchs wird nach Länge und Breite berücksichtigt bzw. gemessen.
- Verfärbungen werden berücksichtigt.
- Pilz- und Insektenbefall wird entsprechend der Größe der befallenen Fläche notiert und/oder gemessen.
- Splintholz wird nach Art und Maß auf Breit- und Schmalseite berücksichtigt.